

Flächendichtung A57.40

Produkt	Anaerober Metallkleber
Chemische Basis	Di-Methacrylatester
Farbe	orange
Viskosität	30000-120000 mPas HT
Dichte (25°C)	1,1 g/ml
Flammpunkt	>100°C
Aushärtesystem	Anaerob
Handfestigkeit	15-30 Minuten
Funktionsfestigkeit	3-6 Stunden
Endfestigkeit	6-24 Stunden
Zugfestigkeit (ASTM D-2095)	5-8 N/mm ²
Zugscherfestigkeit (ASTM D-1002)	5-10 N/mm ²
Schlagscherfestigkeit (ASTM D-950)	5-10 Nm/mm ²
Temperaturbereich	-55°C bis +150°C
Klebspalt Maximal	0,50 mm
Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde (+8 - +21°C)	1 Jahr

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).

EURO-LOCK A57.40 ist ein universell einsetzbares Produkt für fast alle Anwendungsbereiche im Fertigungs- und Reparaturbereich. Flexibel.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.