



Technisches Datenblatt

Produktname : NMC FIX

Technische Daten :

Basis :	Polychloropren (aromatenfrei)
Farbe :	gelblich-beige
Viskosität :	ca. 400 mPas
Feststoff :	ca. 19-21%
Spezifisches gewicht :	0,87 g/cm ³
Gefahrstoffklassen nachVbF :	A1
GefStoffV :	" leicht entzündlich" (Hinweise auf den Gebinden beachten)
Verarbeitungstemperatur :	optimal zwischen +15°C und +20°C
Ablüftzeit :	ca. 30 sek.bis 3,5 Min. (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
Kontaktklebezeit :	bis ca. 20-30 Min. (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
Abbindezeit :	ca. 36 Stunden bei Raumtemperatur

Druckdatum : 15.04.10

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

NMC sa

Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgium - Tel.: +32 87 85 85 00 - Fax: +32 87 85 85 11
e-mail: info@nmc.eu - www.nmc.eu